



### FICHE TECHNIQUE

#### FILM PELABLE PET12 / PE40 600ml x 0,220 MANDRIN Ø70

Code article : 02450



PRODUITS CONFORMES A LA LEGISLATION FRANCAISE ET EUROPEENE EN VIGUEUR CONCERNANT LES MATERIAUX ET EMBALLAGES PLASTIQUES DESTINES A ETRE MIS EN CONTACT AVEC DES DENREES ALIMENTAIRES. MATIERE BENEFICIANT DE CERTIFICATS D'ALIMENTARITE.

| <u>PARTICULARITÉS :</u>         | <u>UNITÉ</u>                       | <u>VALEURS</u>                    |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ÉPAISSEUR                       | µm                                 | 54                                |
| POIDS                           | g/m <sup>2</sup>                   | 55,6                              |
| RENDEMENT                       | m <sup>2</sup> /kg                 | 18                                |
| PERMÉABILITÉ A LA VAPEUR D'EAU  | g/m <sup>2</sup> /24H 38°C-90% HR  | 8 à 15                            |
| PERMÉABILITÉ A L'OXYGENE        | cc/m <sup>2</sup> /24H 23°C-85% HR | 100                               |
| PERMÉABILITÉ AU CO <sub>2</sub> | cc/m <sup>2</sup> /24H 25°C-45% HR | 500                               |
| SOLVANT RESIDUELS               | mg/m <sup>2</sup>                  | <15                               |
| POINT VICAT DU SOUDANT          | °C                                 | 92                                |
| RÉSISTANCE TEMPÉRATURE          | °C (sur Brugger HSG-C)             | 250                               |
| PLAGE DE SOUDURE                | °C                                 | 25                                |
| RÉSISTANCE A LA RUPTURE         | N/15mm (LRX Lloyd inst.)           | 45                                |
| COEFFICIENT DE FRICTION         |                                    | 0,1 à 0,2                         |
| TYPE DE TRANSFORMATION          |                                    | Contre collage colle sans solvant |
| IMPRESSION / VERNIS             | Possibilités 8 couleurs flexo      |                                   |

USAGUNIC se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer ce produit pour vous proposer un produit toujours plus performant. Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications.